


Archivalien des Stadtarchivs Gotha mit Schadensbild


Objekt

Protokollbuch der Stadtverordnetenversammlung, 1886 bis 1888
Signatur: 1.1/11883

Beschreibung Zustand:

- Handschriftenblätter, ca. 12 – 14 Lagen, in Streckmappe
- Streckmappe aus vorderem und hinterem Pappdeckel, wahrscheinlich versäuert, an Kanten und Ecken abbröckelnd, instabil
- Bezug schwarz/weißes Buntpapier, sehr schlechter Erhaltungszustand, Oberfläche vollkommen beschabt, Kanten und Ecken durchstoßen, Substanzverlust
- Pappdeckelinnenseiten mit hellem Papier beklebt (Spiegelblätter)
- Heftung auf 3 Lederriemchen
- Verklebung der Bundenden der Lederriemchen unter Papierspiegeln der Streckmappendeckel, Riemchen gerissen
- Heftung insgesamt defekt
- Teilweise Lösung oder Lockerung der eingehafteten Lagen, dadurch Verschieben untereinander bzw. Überstehen über Deckelkanten der Streckmappe
- Schädigung an zahlreichen Blatträndern
- Lagen des Protokollbuches aus Einzel- und Doppelblättern.
- Lagenbildung durch angebrochene Fälze bei den Einzelblättern, durch Verklebungen miteinander oder durch Ineinanderstecken
- handschriftliche Eintragungen nicht mehr bis in Falz lesbar
- Blätter differieren teils in Größe, dadurch Bildung von Schmutzrändern begünstigt
- Sichtbare Wasserränder mit beginnender Papierfaserersetzung an Unterkanten, aber auch Vorderkanten von Blättern
- Unterschiedliche Papierqualität der Blätter und unterschiedliche Qualität der verwendeten Tinten
- Auffällig schlechter sichtbarer Zustand der äußeren Lagenblätter
- Keine Rückenleimung
- Lose Staubablagerungen





Vorgesehene Arbeiten:

- Abnahme Streckmappendeckel
- Ablösen Spiegelblätter
- Nassbehandlung

- Nach Möglichkeit Ablösen Buntpapier
- Nassbehandlung mit Festigung von der Rückseite zwecks Wiederverwendung

- Anfertigung neuer alterungsbeständiger Deckel
- Bezug mit Buntpapier
- Erhalt der originalen Einbandteile

- Buchblock zerlegen
- Kollationieren
- Trockenreinigung
- Glättarbeiten

- Umfangreiche Ausbesserungen und Stabilisierungsarbeiten an Blättern, je nach Schadenslage
- Verschiedene Japanfasern
- Evtl. örtliche Behandlung mit 70% Alkohol an Blättern mit Zersetzungen

- Buchblock zusammenstellen

- Originalgetreue Heftung des Buchblocks
- Keine Rückenleimung

- Originalgetreue Einbandwiederherstellung

- Empfehlung: Digitalisierung des Objektes zur Schonung des Originals



Restaurierungskosten: Bruttopreis 999,60 €